

## ACONDICIONAMIENTO

| Código   | Color | Presentación                      |
|----------|-------|-----------------------------------|
| 00114176 | Negro | Bote de 5 kg / Palet 100 botes    |
| 00114178 |       | Bidón de 25 kg / Palet 22 bidones |

## CONSUMO

- Como protección, aplicado a llana, sin diluir: 1 kg/m<sup>2</sup>
- Como imprimación (mezclado con agua) : 0,3-0,5 kg/m<sup>2</sup>


**EMUFAL SOLID** es fácil de aplicar a llana, brocha o pistola airless. Puede diluirse con agua para facilitar su aplicación y mejorar el rendimiento.

## ALMACENAMIENTO

Evitar temperaturas inferiores a 0°C

## APLICACIONES

- Imprimación de soportes para adherir lámina asfáltica.
- Protección de cimentaciones, muros y estructuras de hormigón.
- Barrera de vapor.
- Preparación de mortero asfáltico de altas prestaciones.
- Regularización de superficies.



- Protección impermeable de depósitos de agua no potable, muros, tanques y tuberías contra agentes externos.



- Adhesivo de montaje para aislamiento.



Para mas información consulte con nuestro servicio de asistencia técnica y rehabilitación:

**SAT: +34 93 635 14 22**



**SOPREMA**  
GROUP

**SOPREMA IBERIA, S.L.U.**  
C/ Ferro, 7 - Pol. Ind. Can Pegreí  
08755 Castellbisbal - Barcelona. Spain  
[www.soprema.es](http://www.soprema.es)

## EMUFAL SOLID

EMULSIÓN ASFÁLTICA EN PASTA



**LA SOLUCIÓN ASFÁLTICA**  
POLIVALENTE Y ECONÓMICA



**SOPREMA**



EMUFAL SOLID es una emulsión asfáltica en pasta. Gracias a su consistencia es fácil de aplicar en superficies verticales. Proporciona un recubrimiento impermeable ideal para muros y cimentaciones.

LOS +

- > Atóxico, sin disolventes. Aplicación en interior y exterior.
- > Alto rendimiento (soluble en agua).
- > Fácilmente aplicable con brocha, rodillo o pistola airless.
- > Protección eficaz y de larga duración.
- > No reemulsiona en contacto con agua.
- > Soporta altas temperaturas (no fluye ni escurre a 100°C).
- > No se reseca o agrieta con el frío (flexible a -10°C).
- > Excelente adherencia (incluso sobre soportes húmedos).



## IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS ENTERRADOS

1. Soporte: Hormigón Armado
2. Protección Impermeable: **EMUFAL SOLID**
3. Drenaje: **DRENTEX PROTECT PLUS**

## PREPARACIÓN DE MORTERO ASFÁLTICO CON EMUFAL SOLID

Se utiliza para el enrasillado sobre una impermeabilización asfáltica o como capa de regularización.

EMUFAL SOLID proporciona elasticidad, adherencia y evita fisuras superficiales.

Para obtener un mortero asfáltico enriquecido con **EMUFAL SOLID** hay que confeccionar una mezcla con las siguientes proporciones:

- 1 parte de cemento
- 4 partes de arena
- 1 parte de **EMUFAL SOLID**
- 1 parte de agua

Aplicamos el mortero obtenido sobre la superficie deseada de tal forma que obtengamos una capa de 2-3 cm de espesor. Si fuera necesario un mayor espesor, aplicar 2 capas.

Se puede ajustar la flexibilidad y dureza del mortero variando la cantidad de cemento o de **EMUFAL SOLID**.

